

2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz

Kennzeichnungs-, isocyanat- und silikonfrei

Gießharz CG ist eine umweltfreundliche und wiederentfernbare 2-Komponenten-Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen, die keine gefährlichen Rohstoffe nach CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält. Das transluzente Gießharz erlaubt eine Sichtkontrolle auch nach dem Vergießen. Die Verbindungsstelle kann durch Entfernen des Gießharzes jederzeit wieder zugänglich gemacht werden. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. Abzweigdosen, Fernmeldekabelverbindungen usw.



Produktbeschreibung

Artikelname	CG 1000
Artikelnummer	363564
Hinweise	Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.
	Der weichelastische Charakter des Gießharzes, erfordert eine mechanische
	Entlastung der Verbindung z. B. durch mechanisch stabile Gehäuse.

Eigenschaften			
Ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften			
Keine Gefahrstoffkennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008			
Isocyanat- und silikonfrei			
Wiederentfernbar			
Transluzent, auch nach dem Aushärten			
Gutes Fließverhalten			
Geringe Volumenschwindung			
Keine Rissbildung bei elektrischer Belastung			
Ausgezeichnete Haftung auf allen Kabelmaterialien			
Halogenfrei			
Kalthärtend (ohne Hitzeentwicklung während der Reaktion)			
Halogenfrei			
Kalthärtend (ohne Hitzeentwicklung während der Reaktion)			

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten

Artikelname	CG 1000
Artikelnummer	363564
Prüfnormen	IEC 60455-3-8
	EN 50655-1
Inhalt	1000 ml
Verarbeitungszeit (Topfzeit) 300 ml Ansatz 5 °C	24 Minuten
Verarbeitungszeit (Topfzeit) 300 ml Ansatz 23 °C	21 Minuten
Verarbeitungszeit (Topfzeit) 300 ml Ansatz 35 °C	16 Minuten
Verarbeitungszeit (Topfzeit) 300 ml Ansatz (zugehörige Norm)	IEC 60454-2
PEN-Härte	57 1/10 mm
PEN-Härte (zugehörige Norm)	ISO 2137
Viskosität (23 °C)	4200 mPas
Viskosität (zugehörige Norm)	ISO 2555
Volumenwiderstand bei 23°C	> 10 ¹⁴ Ω cm
Volumenwiderstand bei 23°C (zugehörige Norm)	IEC 60093
Dichte	0.92 g/cm³
Dichte ausgehärtete Vergussmasse (zugehörige Norm)	ISO 1183-1
Betriebstemperatur max	80 °C
Betriebstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 60455-2
Durchschlagsfestigkeit	> 25 kV/mm
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	CG 1000
Artikelnummer	363564
Lieferumfang	Gießharz
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
Haltbarkeit	24 Monate
Haltbarkeit Zusatztexte	Im Aluminiumbeutel
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311175300

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	72
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	339	1200
Breite (mm)	190	800
Höhe (mm)	47	550
Nettogewicht (kg)	1.056	76.032
Bruttogewicht (kg)	1.056	94.232

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025