

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
435-00752

Religel Plus 1.000

Produktgruppe	2-Komponenten Silikongel
Produktfamilie	RELICON Religel Plus
Material	Silikon (SI)
Farbe	Grün (GN), Transparent (CL)
Betriebstemperatur	-60 °C bis +200 °C
Dichte	0,97 g/cm ³ , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Gelzeit	12 min. 23°C
Halogenfrei	Ja
Lagertemperatur	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit	unbegrenzt
Mischungsverhältnis (Gewicht)	1:1
ROHS konform	Ja
Viskosität	1000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Wärmeleitfähigkeit (max.)	0,15 W/mK
Wärmeleitfähigkeit (min.)	0,15 W/mK
Zulassungen/Normen	Intertek Semko AB IEC 60529, Edition 2.2, 2013-08

HF ✓

RoHS ✓



Intertek