

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
435-01241

Resin-771-SF_N

Produktgruppe	2-Komponenten Polyurethan Gießharz
Produktfamilie	RELICON PUR 771
Material	Polyurethanharz (PUR)
Farbe	Schwarz (BK)
Anwendungsbereich	Niederspannung
Betriebstemperatur	-25 °C bis +130 °C
Durchschlagsfestigkeit	20 kV/mm
Exothermie (max.)	+71 °C
Gelzeit	70 min. 5°C, 20 min. 23°C, 8 min. 40°C
Halogenfrei	Ja
Härte Shore-D	56±5
Inhalt	400 ml
Inhalt per	Beutel
Lagertemperatur	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit	36 Monate
Mischungsverhältnis (Gewicht)	100:22
ROHS konform	Ja
Schlagfestigkeit (Joule)	16 kJ/m²
Topfzeit	50 min. 5°C, 15 min. 23°C, 5 min. 23°C
Viskosität	4000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

