

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
553-33957

TCGT39-13



Produktgruppe	Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck
Produktfamilie	TCGT – 3:1 Standard Schrumpfschlauchmarkierer
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Orange (OG)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Bruchdehnung [Testmethode]	300 % [ASTM D638]
Druckmethode	Thermotransfer
Empfohlene Farbbänder	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Inhalt	10 m
Inhalt per	Karton
Längsschrumpf	-15 % max. [ASTM D2671]
Min. Schrumpftemperatur	+90 °C
Niedrigtemperatur Prüfung [Testmethode]	4h/-55°C [ASTM D2671]
Schrumpfrate	3:1
Spezifischer Durchgangswiderstand [Testmethode]	10 ¹⁶ Ω cm [ASTM D257]
Thermotransferdrucker	TT431, TT4030DS, TT4030
Wanddicke (WT)	1,08 mm
Wärmealterung Test [Testmethode]	168h/175°C [ASTM D638]
Wärmeschock Test	4h/250°C
Wasserabsorption	0,20 %
Zugfestigkeit Testmethode	ASTM D638
Zulassungen/Normen	C22.2 no. 198.1-99, MIL-STD-202H Method 215K
Ø Liefermaß min. (D)	39,0 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	13,0 mm

