

GIPS-HANDPUTZ Haft & Leicht

Sehr ergiebig | Fein | Einlagig | Zum Glätten



MATERIAL

GIPS-TROCKENMÖRTEL

Pulverförmiges Bauprodukt mit Haftzusätzen und Leichtzuschlägen auf der Basis von Gips. Anmachfertig gemischt. Qualitätskonstant.

Erfüllt DIN EN 13279-1



ANWENDUNG

INNENPUTZ

Für das einlagige Verputzen von Wänden und Decken im Innenbereich – auch in häuslichen Küchen und Bädern. Hervorragend geeignet als tragfähiger, glatter Untergrund für z.B. Oberputze, Anstriche, Tapeten, Fliesen.



VERARBEITUNG

VON HAND

In sauberes Wasser einstreuen, sumpfen lassen und aufrühren, z.B.
10 kg Material in ca. 6 – 7 l
25 kg Material in ca. 15 – 17 l

Verarbeitungszeit ca. 1:40 h:min
bei mind. +5 °C bis max. +30 °C

VORTEILE

Hochwertige Rohstoffe.
Hohes Haftvermögen auf Beton.
Leichtes Aufziehen und Glätten.
VOC-emissionsgeprüft für
wohngesunde Innenräume.

PUTZGRÜNDE

BETON
MAUERWERK
MISCHMAUERWERK
TRAGFÄHIGE INNPUTZE
GIPSPLATTEN DÄMMPLATTEN

MATERIALBEDARF

VERBRAUCH
ca. 8 kg/m²/10 mm Putzdicke
ERGIEBIGKEIT
ca. 1,3 m²/10 kg/10 mm Putzdicke
ca. 3,1 m²/25 kg/10 mm Putzdicke





GIPS-HANDPUTZ Haft & Leicht



Sehr ergiebig | Fein | Einlagig | Zum Glätten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

PUTZGRUND

DIN EN 13279-1 – B4/20/2 Gipsleicht-Putztrockenmörtel auf Basis von Gips zur manuellen Verarbeitung. Nichtbrennbar (A1). Druckfestigkeit $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$.

Prüfung Der Putzgrund muss ausreichend tragfähig, fest, eben, formstabil, rau, trocken, staubfrei, frostfrei sein und ein normales gleichmäßiges Saugverhalten aufweisen. Der Feuchtegehalt von Beton darf max. $\leq 3 \text{ Masse-}\%$ betragen (gemessen bei ca. 30 mm Tiefe).

Vorbereitung Verschmutzungen und Ablagerungen entfernen, z.B. Staub. Empfindliche Bauelemente abdecken.

Vorbehandlung Nicht bzw. schwach saugende Putzgründen, z.B. dichte Betonflächen, hochverdichtete Steinarten, Innenputz aus Kalk/Kalkzement, Dämmstoffplatten, Schalungselemente, mit Casonic Betonkontakt (Haftbrücke) vorbehandeln. Stark und/oder unterschiedlich saugende Putzgründe, z.B. Mauerwerk aus Porenbetonsteinen, alte Innenputze aus Gips/Gipskalk, Gipsbauplatten, mit Casonic Aufbrennsperre grundieren.

PUTZLAGE

Einlagig 1-schichtig Regelausführung.

Einlagig 2-schichtig 2/3 der Putzschicht vorlegen, Putzbewehrung einbetten und frisch in frisch fertigstellen.

PUTZDICKE

Wand vollflächig 10 mm im Mittel | mind. 8 mm | max. 35 mm

Wand punktuell mind. 5 mm | max. 50 mm

Decke vollflächig 10 mm im Mittel | mind. 8 mm | max. 15 mm | $> 15 \text{ mm}$ mit Putzträger

Decke punktuell mind. 5 mm

Unter Fliesen vollflächig mind. 10 mm, immer rau abgezogen

Über Putzträger vollflächig mind. 15 mm, auf der Sichtseite gemessen

PUTZBEGINN

Das Material in sauberes Wasser bis zur Wasserlinie einstreuen und sumpfen lassen. Nicht mit Fremdmaterial mischen. Nach dem Sumpfen das Material aufrühren. Nur soviel Material anmachen, wie innerhalb von 100 Minuten verarbeitet werden kann. Durch erneute Wasserzugabe und/oder nochmaliges Aufrühren wird bereits angesteiftes Material nicht wieder verwendungsfähig. Werkzeug nach Gebrauch sofort reinigen.

PUTZAUFTRAG & PUTZOBERFLÄCHE

Geglättet Material von Hand kraftvoll anwerfen/andrücken. Angesteiftes Material plan nachschneiden. Ersten Glättgang mit dem Flächenspachtel durchführen. Den erhärteten Mörtel anfeuchten (im Bedarfsfall) und mit der Schwammscheibe oder der Filzmaschine filzen und mit der dabei erzielten Schlämme die Putzoberfläche glätten (Qualitätsstufe Q2). Für Q3 die Oberfläche in einem weiteren Arbeitsgang glätten. Für Q4 die Oberfläche mit Casonic Fuge & Fläche oder Glätt & Füll überarbeiten.

Abgezogen (z.B. bei zu verfließendem Untergrund) Putz ausrichten und rau abziehen. Nicht glätten oder filzen.

PUTZTRENNUNG

Den Putz von angrenzenden Bauteilen vollständig trennen, z.B. mit einem Kellenschnitt.

PUTZTROCKNUG

7 – 14 Tage bei 10 mm Putzdicke. Anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden und für ausreichende Lüftung sorgen.

MATERIALDATEN

Casonic Haft & Leicht 10 kg

VE: 60 Sack/Palette | Artikelnummer: 605 | EAN: 4003230002932

Casonic Haft & Leicht 25 kg

VE: 24 Sack/Palette | Artikelnummer: 607 | EAN: 4003230005285

Casonic Haft & Leicht 25 kg

VE: 40 Sack/Palette | Artikelnummer: 618 | EAN: 4003230005285

Lagerfähigkeit ca. 6 Monate ab Herstellungsdatum. Kühl und trocken lagern.

Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und die unterschiedlichen Bedingungen beim Einbau unserer Materialien sowie der Gesundheitsschutz machen es erforderlich, dass der Anwender unsere technischen und sicherheitsbezogenen Informationen beachtet; diese gelten in Verbindung mit den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, z.B. bezugnehmende Normen und korrespondierende technische Regelwerke. Leistungserklärungen sowie weitere Dokumente bieten wir an unter www.ce.casonic-bauprodukte.de

Aktualität VGO | CBP | TM | H&L | D | 08.24 | 1 | 0