




Technische Daten

Manipulationssichere Typenschilder für
Thermotransferbedruckung

23.11.2022

Helatag 951, Etikett und Schutzlaminat

TAG25.4-12.7TD1-951 SET
Artikelnummer: 596-44951



Material: Typ 951, Polyester, silber und Polyester, transparent (951)

Farbe: Silber (SR), Transparent (CL)

Betriebstemperatur : -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur: ab 0 °C (Etikett); ab +4 °C (Laminat)

Selbstklebend: Ja

Breite (W): 25.40 mm

Höhe (H): 12.70 mm

Breite des Trägers (WL): 31.50 mm

Etiketten je Reihe: 1 ST

Foliendicke: 36, 25 µm

Test Methode
ASTM D3652-83



Klebstoff: Acryl

Anfangshaftung: 620

Scherfestigkeit: 5 std

ASTM D2979
FINAT FTM 8

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

	Technische Daten	Manipulationssichere Typenschilder für Thermotransferbedruckung	23.11.2022
Helatag 951, Etikett und Schutzlaminat			
Druckmethode: Druckmethode (Alternativ): Verarbeitungswerkzeug: Empfohlene Farbbänder:	Thermotransfer Laserstrahl TT431, TT4030 TT822OUT		
Lagerzeit: Lagertemperatur: Lagerbedingungen:	Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum. +21 °C 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.		
Verarbeitung:	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.		
Anwendungen:	Langzeitbelichtungen über + 40 ° C zerstören die Fälschungsfunktion dauerhaft. Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.		
			
Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.			